



SCHEDA TECNICA/TECHNICAL DATA SHEET
B090 Goffrato Rombo
Laminato Estruso/Extrusion Laminated

TIPO/TYPE: Goffrato Rombo/Rombus Embossed

STRUTTURA LATO LISCIO/ SMOOTH SIDE STRUCTURE:

POLYAMIDE 20 MY/POLIETILENE 70 MY

STRUTTURA LATO GOFFRATO/ EMBOSSED SIDE STRUCTURE:

POLYAMIDE 20 MY/POLIETILENE 80

Caratteristiche Property	Valore Value	Unità di misura Unit	Metodo Method
Spessore lato liscio/Thickness smooth side	90	Micron	DIN 53370
Spessore Goffratura Thickness embossed side	180-220	Micron	Metodo Interno Internal Method
Grammatura lato liscio Smooth side Unit Weight	83	g/m ²	Metodo Interno Internal Method
Grammatura lato goffrato Embossed side Unit Weight	96	g/m ²	Metodo Interno Internal Method
Grammatura Totale Total Unit Weight	89	g/m²	Metodo Interno Internal Method
Resistenza a trazione/ Tensile Strength	MD≥35 TD≥25	N/15mm	DIN EN ISO 527-1, -3
Allungamento a rottura/ Elongation at break	MD≥200 TD≥350	%	DIN EN ISO 527-1, -3
Resistenza alla saldatura Seal Strength	≥25	N/15mm	150°C/5bar/1 sec Lato saldante/sealing side
Permeabilità all'ossigeno/ Oxygen Transmission Rate	≤50	cm ³ /m ² *24h ad 1 atm	DIN 53380 23°C 0% RH
Permeabilità al vapor d'acqua/ Water vapor transmission rate	≤3.0	g/m ² *24h ad 1 atm	DIN 53122 23°C 85% RH

MD = Machine direction

TD = Trasversal direction

1. Tolleranza spessore e peso/Tolerance weight and thickness = ± 10%
2. Tolleranza misure busta/ vacuum bag measure tollerance = ± 3%
3. Modalità di conservazione e durata commerciale: Temperatura (15-20 °C) Umidità dell'aria (max 40%)/Storage conditions Temperature (15-20 °C) Air Humidity (40-60%).
Il prodotto conservato nelle condizioni indicate, mantiene le sue caratteristiche di protezione dall'ambiente esterno per 36 mesi.
4. Codice smaltimento prodotto 07 (other)/ Deposal Code 07 (other)
5. Raccolta differenziata della PLASTICA / PLASTIC separate collection
6. Idoneo a lunghi periodi di conservazione/For long conservation time
7. Idoneo per abbattimenti termici (-30 °C)/Suitable for blast chillers (-30 °C)
8. Idoneo per tutti i tipi di confezionatrici sottovuoto ed in ATM/ Suitable for all vacuums machine and ATM



L'azienda ALPAK è dotata di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001 integrato con un sistema di gestione igiene di produzione imballaggi certificato secondo UNI EN 15593/ ALPAK is a certified company UNI EN ISO 9001 and UNI EN 15593.

CONFORMITÀ A NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI: il prodotto è realizzato in conformità a REG.CE 1935/2004, REG.CE 1895/2005, REG.CE 2023/2006, REG.UE 10/2011 s.m.i, DM21.03.1973s.m.i., DPR 777/1982 (Artt. Applicabili), D.Lgs n°29 del 10/02/2017.

Tutti i valori indicati corrispondono al meglio delle nostre conoscenze. L'utilizzatore finale ha la responsabilità di provare il materiale fornito nelle reali condizioni d'uso, verificandone l'idoneità e compatibilità con il proprio processo di lavorazione, non essendo questo sotto il diretto controllo di ALPAK SRL.

Ruffano, 23/02/2022

RGQI
Dott.ssa Antonella Ancora